




# Air-bur Termic S-YC Adhesivo

AISLANTE REFLECTIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CÓDIGO: 01.002-1

EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN BAJO ESPESOR

Cara adhesiva



**SIN NECESIDAD DE CÁMARA DE AIRE**

RESISTENCIA TÉRMICA


**R = 1,35 m<sup>2</sup>K/W**

EQUIVALENCIA TÉRMICA

**DESDE 50mm**  
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL



PILARES / CANTOS DE FORJADO

Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de aluminio puro encerrada en el interior de una burbuja de aire seco estanco y una espuma de polietileno

La Instalación Air-bur Termic S-YC no requiere cámaras de aire y su equivalencia se muestra a continuación

**Air-bur Termic S-YC Sin Cámara de Aire**

Equivalencia con aislante tradicional (mm)

**50**

Además se puede combinar con un aislamiento tradicional (XPS, MW,...) logrando aumentar la equivalencia térmica según se indica.

**Air-bur Termic S-YC**

+

Aislante Tradicional

20 mm  
30 mm  
40 mm  
50 mm  
60 mm  
70 mm  
80 mm  
90 mm  
100 mm  
110 mm  
120 mm

=

Equivalencia con aislante tradicional (mm)

65  
75  
85  
95  
105  
115  
125  
135  
145  
155  
165

\* Combinación realizada entre aislante Air-bur Termic y un aislante de masa (lana mineral, XPS, EPS... de conductividad térmica 0,036 W/mk).






# Air-bur Termic S-YC Adhesivo


AISLANTE REFLECTIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CÓDIGO: 01.002-1


## Instalación en obra




**1**  
Asegurar que el soporte está seco, limpio y nivelado.




**2**  
Cortar el producto Air-bur Termic S-YC a medidas correspondientes a las dimensiones de la superficie a cubrir.




**3**  
Extender el aislante Air-bur Termic S-YC con el compuesto reflectivo en contacto a la superficie de instalación. La cara de la espuma de polietileno expandido (foam blanco) quedará vista.



**4**  
Repetir hasta cubrir la superficie completa. Colocar los siguientes tramos "a testa e intercalado".



**5**  
Las juntas formadas por la instalación de los tramos deben ser selladas con la cinta Air-bur Cintpex, previa aplicación de mortero.



**6**  
Aplicar el recrido de mortero directamente sobre el aislante. Se recomienda un espesor mínimo de 50mm.

## Características técnicas

### Propiedades físicas

(+/- 5%)

Presentación	Bobinas con embalaje de bolsa plástica
Medidas	0,60 m x 30 m (18 m <sup>2</sup> )
Espesor	8 mm
Peso	12,60 kg (350 gr/m <sup>2</sup> )
Diámetro bobina	52 cm

### Propiedades térmicas

Emisividad	0,12
Reflectividad	88%
Conductividad térmica núcleo(λ)	0,025 W/mK

Air-Bur Termic S-YC 8 mm R = 1,35 m<sup>2</sup>K/W

### Propiedades acústicas

Aislamiento ruido impacto	ΔLW (dB): 22
Aislamiento ruido impacto	LW "in situ": 69 dB (A)
Aislamiento ruido aéreo ISO 717-1	R,w (C;Ctr) = 53 (0; -3) dB

### Otras propiedades

Resistencia a la compresión	10,2 KPa
Clasificación al fuego	F
Impermeabilidad	Agua y vapor de agua
Temperatura de aplicación	-20 °C + 80 °C
Anti-condensación	Si
Sustancias peligrosas	No contiene

	Artículos Asociados	Código
<b>Anclaje</b>	-	-
<b>Adherencia</b>	Air-bur Cola Contacto 5L	99.004
	Air-bur Cola Contacto 20L	99.005
<b>Sellado de Juntas</b>	Air-bur Cintpex 50	99.010
	Air-bur Cintpex 75	99.011
<b>Combinación</b>	Air-bur Termic S-YC puede ser combinado con aislantes tradicionales. Consultar resistencia térmica del sistema.	-