PLACOFINISH®
Yesos y Plastes

EN 13279-1
B7 (Yesos de construcción de alta dureza)

NIVEL DE ACABADO Q4

Descripción del producto

Placofinish® es una pasta con base escayola, convenientemente aditivado para acabados excepcionales de bajo espesor (2,5 mm) sobre todas las superficies de placa de yeso laminado (pyl). Técnicamente el producto está diseñado para el recubrimiento superficial de las Placas de Yeso Laminado, consiguiendo en la misma aplicación el tratamiento de las juntas, el emplastecido de los tornillos, y el recubrimiento total de la placa. El producto es similar a un enlucido, dejando un acabado listo para ser pintado. Proporciona homogeneidad de superficies gracias al recubrimiento total de la placa, así como gran dureza superficial al impacto. Es un producto apto para un acabado de máxima calidad **(tipo Q4)**.

Placofinish® se fabrica en nuestra planta industrial de Viguera VA

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

Placo SAINT-GOBAIN

PLACOFINISH®

Características	Valor
Normas	EN 13279,Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,18 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	6
Reacción al fuego	A1
Índice de pureza (%)	>50
Granulometría	0-0,4 mm
Relación agua/polvo	0,56 Litros/kg
Consumo medio por espesor de aplicación	2,5 kg/m2 (Valor tomado en laboratorio)
PH	>12
Tiempo de empleo	40 min

TIEMPOS DE EMPLEO
TEMPOS DE APLICAÇÃO

TIEMPO DE EMPLEO

40 minutos

TIEMPO DE ACABADO

150 minutos

Condiciones de aplicación

Preparación del soporte: No necesita tratamiento previo de las juntas ni de los tornillos. **Decoración y Pintado:** La aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas. **Puesta en obra:** Mezclar el contenido del saco con 14 litros de agua, utilizando el agua y todas las herramientas limpias. Agitar de forma mecánica para conseguir una masa homogénea. Colocar cinta de malla Placofinish® y aplicar posteriormente Placofinish® en la junta. Aplicar una capa aproximadamente de 2,5 mm en toda la superficie: Primer alisado, alisado final y asentado con agua. Para conseguir un acabado excepcional, pasar la llana mojada con la superficie seca. **Indicaciones importantes:** La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 40°C. El rango de espesores recomendados es entre 1-3 mm.

Acondicionamiento			
Viguera VA	Saco	25 Kilogramo	48 Saco/Palet

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

02/01/2020

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN