


PROMIX® HYDRO

Pastas



UNE-EN 13963

Descripción del producto

Pasta de secado preparada, con capacidad de absorción de agua reducida, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso Laminado H1 y color verde claro grisáceo que permite reconocerla fácilmente.

Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes, gafas y mascarilla.

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores, principalmente en locales húmedos y semi-intemperie gracias a su baja absorción de agua y máxima resistencia a la humedad. Es válida tanto para el relleno como el acabado de la junta especialmente en zonas de ambiente húmedo como cocinas y baños y zonas semi-intemperie, mejorando la adherencia de la cinta de malla. Proporciona una buena calidad de acabado.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



| Características | Valor |
|-------------------------------|---|
| Normas | EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Reacción al fuego | B-s1, d0 |
| Tiempo de empleo | Una vez abierto, puede utilizarse varios días con el recipiente cerrado |
| Tiempo de secado | 8/10 horas dependiendo del clima |
| Tiempo de reposo de la mezcla | 10 min |
| Designación | Pasta de secado hidrófuga (H1), de aplicación manual tipo 3A (UNE EN 13963) |
| Rendimiento | 0,3 l/m ² (relleno y tratamiento de juntas). 1 l/m ² (acabado 1 mm de espesor) |
| Nivel de acabado | Q2 Q1 Q3 Q4 |

| Acondicionamiento | | |
|-------------------|----|----|
| Cubo | 11 | kg |

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es el indicado en el cubo, siempre y cuando no se haya abierto.

Condiciones de aplicación

La pasta debe utilizarse a temperaturas mayores de 10°C. Para más información consultar el Manual del Instalador Placo®.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.