
































## AMF THERMATEX® Feinstratos Micro



- AMF THERMATEX® Feinstratos Micro dispone de una superficie con textura fina y proporciona una apariencia de techo homogénea y uniforme con buena absorción acústica.
- Buena absorción acústica ( $0,60 \alpha_w$ )
- Buena a elevada atenuación acústica (34-38 dB)
- Buena reflectancia luminosa (85 %)
- Ideal para comercios minoristas, oficinas y salas de reuniones, cuartos técnicos para instalaciones o zonas de producción.



# AMF THERMATEX® FEINSTRATOS MICRO

<b>Detalles del borde</b> Otros detalles de borde posibles sobre pedido		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 														
<b>Espesor (mm)</b>		15, 19	15, 19	15	19	19	15														
<b>Dimensiones (mm)</b> Otros tamaños sobre pedido		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	1500 x 300 1800 x 300 2000 x 312,5 2500 x 300 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
<b>Sistema</b>		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C			Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3	Paneles semiocultos, desmontable - Sistema I.3 Paneles semiocultos - Bandrastrer, desmontable - Sistema I.2 Paneles semiocultos - Pasillos, no desmontable - Sistema F.2	Paneles semiocultos, no desmontable - Sistema I.3 Paneles semiocultos - Perfilería vista, no desmontable - Sistema I.1 Paneles semiocultos - Independiente, no desmontable - Sistema F.1														
<b>Peso</b>		3.9 - 5.0 kg / m <sup>2</sup>																			
<b>Color</b>		Blanco																			
<b>Absorción acústica</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ según EN ISO 11654 - <b>Clase C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.55</td> <td>0.70</td> <td>0.65</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.60</b> según ASTM C 423						Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
$\alpha_p$	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50															
<b>Atenuación acústica</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) según EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 38$ dB Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) según EN ISO 717-1																			
<b>Reducción del ruido</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB según EN ISO 717-1																			
<b>Reacción al fuego</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> según EN 13501-1			RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> según 123-FZ																
<b>Reflejo de la luz</b>		<b>85%</b>																			
<b>Conductividad térmica</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk según EN 12667																			
<b>Resistencia a la humedad</b>		<b>95% RH</b>																			
<b>Calidad del aire interior</b>		 A+	 E1	 IACG																	
<b>Capacidad de limpieza</b>																					
<b>Sostenibilidad</b>		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 12722/2008 Annex G	37-43%																

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.