Bridema
SOLUCIONES EN MADERA

Oculto

Visto

Tegular

Silhouette

ACABADOS

MAPLE COLONIA

CEREZO CANELA

HAYA

CEREZO

MELAMINAS

CHAPAS NATURALES

HAYA D

ROBLE M

ROBLE

ARCE

CARACTERÍSTICAS TECNICAS MOD. BRICUSTIC16

Paneles perforados_____

MODELO: BRICUSTIC16

REFLEXIÓN DE LA LUZ (Datos aportados por el fabricante)

MADERAS NATURALES		MELAMINAS	
ARCE	73%	MAPLE COLONIA	73%
HAYA BLANCA	52%	CEREZO CANELA	39%
HAYA VAPORIZADA	36%	HAYA D	36%
CEREZO	37%	PERAL ARABELLA	37%
ROBLE	30%	ROBLE M	30%

ESPECIFICACIÓN DE MODELO:

CANALES REALIZADAS CON RANURADORES DE 2mm o 4mm (SEGÚN PETICIÓN)
EN CARA LA TRASERA SE REALIZAN TALADROS A EJE 32mm A TRESBOLILLO DE 8mm.

* La base del tablero es de MDF de 16mm de espesor, pudiendo ser material estándar, ignífugo o hidrófugo

* El acabado melamínico de los paneles es: Papel melamínico de alta calidad y resistencia cuyos acabados pueden ser: (maple colonia, maple, roble, cerezo europeo,cerezo 3, haya C, pekan palermo, bubinga, peral arabella, mukali, etc...)

* Mecanizados perimetralmente para ser instalados sobre una perfilería metálica de sujeción de 15 o 24 mm. Así como machihembrado

* Las diferentes opciones son:

Machihembrado

El mecanizado perimetral permite la instalación del modelo sin distinguir empalmes, se utiliza una chapa de fijación

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MODULACIONES
- 1200x300mm. (288 vistos)
- 2430x300mm. (288 vistos)

GRUESOS
- 16mm EN MELAMINAS
- 16mm EN CHAPAS NATURALES

PESOS
- 12Kg/m2 en 16mm melamina
- 13Kg/m2 en 16mm rechapado

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TABLERO (DATOS SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL M.D.F. **ESTANDAR**

			Rango de espesor		TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES			
NORMA	**PROPIEDADES**	**Uds.**	**>9/12**	**>12/19**	EN 324-1	Espesor	MM	+/- 0,2
EN 323	DENSIDAD	Kg/m3	750/730	740/700	EN 324-1	Largo/ancho	MM	+/- 2mm/m-max +/-5
EN 319	RESISTENCIA TRACCION	N/mm2	0.65	0.60	EN 324-2	Escuadrado	MM	+/- 2mm/m
EN 310	RESISTENCIA FLEXION	N/mm2	30	30	EN 324-2	Rectitud de borde	MM	+/- 1,5mm/m
EN 310	MODULO DE ELASTICIDAD	N/mm2	2.500	2.500	EN 320	Resistencia arranque de tornillo. Canto	N	- 800
EN 317	HINCHAMIENTO EN AGUA 24H	%	15	12	EN 320	Resistencia arranque de tornillo. Cara	N	1000
EN 322	HUMEDAD	%	7+/-3	7+/-3	EN 311	TRACCION SUPERFICIAL	N/mm2	1,2
EN 318	ESTABILIDAD DIMENSIONAL Largo/ancho	%	0.4	0.4	ISO 3340	CONTENIDO EN SILICE	%Peso	Max. 0,005
EN 318	ESTABILIDAD DIMENSIONAL Espesor	%	6	6	EN 382	ABSORCION SUPERFICIAL	MM	>150mm. (ambas caras)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL M.D.F. **IGNIFUGO (B -s2, D0)**

			Rango de espesor		TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES			
NORMA	**PROPIEDADES**	**Uds.**	**>9/12**	**>12/19**	EN 324-1	Espesor	mm	+/- 0,2
EN 323	DENSIDAD	Kg/m3	830/780	780/730	EN 324-1	Largo/ancho	mm	+/- 2mm/m-max +/-5
EN 319	RESISTENCIA TRACCION	N/mm2	0.60	0.55	EN 324-2	Escuadrado	mm	+/- 2mm/m
EN 310	RESISTENCIA FLEXION	N/mm2	22	20	EN 324-2	Rectitud de borde	mm	+/- 1,5mm/m
EN 310	MODULO DE ELASTICIDAD	N/mm2	2.500	2.200				
EN 317	HINCHAMIENTO EN AGUA 24H	%	15	12				
EN 322	HUMEDAD	%	7+/-3	7+/-3				
EN 318	ESTABILIDAD DIMENSIONAL Largo/ancho	%	0.4	0.4				
EN 318	ESTABILIDAD DIMENSIONAL Espesor	%	6	6				
EN 311	Traccion superficial	N/mm2	1,2					
ISO 3340	Contenido en silice	%Peso	Max. 0,05					
EN 3824	Adsorcion superficial	mm	>150mm.(ambas caras)					
EN-120	Contenido en formaldehido	Clase El						
UNE 23727	Reaccion al fuego	Clase M1						
UNE EN 13501	Reaccion al fuego	B s2, dO-						

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL M.D.F. **HIDROFUGO**

			Rango de espesor		Test de envejecimiento acelerado (opcion 1)				
NORMA	**PROPIEDADES**	**Uds.**	**>9/12**	**>12/19**					
EN 323	DENSIDAD	Kg/m3	770/730	730/700					
EN 319	RESISTENCIA TRACCION	N/mm2	0.8	0.75	EN 317	Hinchamiento permanente (tras test de envejecimiento)	%	16	15
EN 310	RESISTENCIA FLEXION	N/mm2	32	30	EN 321				
EN 310	MODULO DE ELASTICIDAD	N/mm2	2.800	2.700	EN 319	Traccion interna residual (tras test de envejecimiento)	N/mm2	0.25	0,2
EN 317	HINCHAMIENTO EN AGUA 24H	%	10	8	EN 321				
EN 322	HUMEDAD	%	7+/-3	7+/-3					
EN 318	ESTABILIDAD DIMENSIONAL Largo/ancho	%	0.4	0.4	TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES				
EN 318	ESTABILIDAD DIMENSIONAL Espesor	%	6	6	EN 324-1	Espesor	mm	+/- 0,2	
EN 311	Traccion superficial	N/mm2	1,2		EN 324-1	Largo/ancho	mm	+/- 2mm/m-max +/-5	
ISO 3340	Contenido en silice	%Peso	Max. 0,05		EN 324-2	Escuadrado	mm	+/- 2mm/m	
EN 3824	Adsorcion superficial	mm	>150mm.(ambas caras)		EN 324-2	Rectitud de borde	mm	+/- 1,5mm/m	
EN-120	Contenido en formaldehido	Clase El							